


KISODUR PIR Schalen

Produktbeschreibung

Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind swissporKISODUR Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.

Da seit Jahren swissporKISODUR halogenfrei hergestellt wird, ist swissporKISODUR auch im Bereich eco bau (nachhaltiges Bauen) problemlos anwendbar!



Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Brandverhalten		EN 13501-1		DL-s2,d0
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3
Dichte			kg/m ³	~ 32
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		60 – 80
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 100
Wärmeleitfähigkeit λ bei 10°C	λ_{10}		W/m·K	0.027