

TOPLINE Dickbeschichtung 1K

Produktbeschreibung

Einkomponentige, lösemittelfreie, faserarmierte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung auf Bitumenemulsionsbasis für Dauerhafte und flexible Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich bei Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser sowie für die Verklebung von Perimeterdämmplatten.



Produkteigenschaften

- ✓ pastös
- ✓ faserarmiert, kunststoffvergütet
- ✓ gebrauchsfertig
- ✓ spachtelbar oder im spritzverfahren
- ✓ rissüberbrückend und flexibel
- ✓ lösemittelfrei

Anwendungen

Funktion und Anwendung

Bitumendickbeschichtung oder Kleber für Perimeterdämmungen im Perimeterbereich.

Bauteil und Nutzung

Wände gegen Erdreich

- ✓ flexible Aussenabdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser
- ✓ Ausgleich von Fehlstellen < 5mm mittels Kratzspachtelung
- ✓ Kleber für Perimeterdämmung, punktuell oder vollflächig

Keine Empfehlung

- ✗ Bitumendickbeschichtung für drückendes Wasser
- ✗ Kratzspachtelung für Fehlstellen > 5mm
- ✗ Untergrund-, Luft- und Verarbeitungstemperatur < +5°C und > +30°C
- ✗ Verklebung von Innendämmung und VAWD



Gebinde	30 kg
Verbrauch Bitumendickbeschichtung	4.5 - 6.0 kg/m ² Verbrauch Perimeterkleber 1.5 - 4.0 kg/m ²
Basis	Bitumenemulsion

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			g/cm ³	1
Lufttemperatur			°C	+ 5 - + 30
Untergrundtemperatur			°C	+ 5 - + 30
Materialtemperatur			°C	+ 5 - + 30
Regenfestigkeit			Std.	≥ 8
Durchhärtung / Belastbarkeit			Tage	≥ 4

TOPLINE Dickbeschichtung 1K

Hinweise

Anwendung	Kleben von XPS und EPS Perimeterdämmplatten Die frische Beschichtung ist vor Regen und starker Sonneneinstrahlung zu schützen Trockenschichtdicke 3.1 – 4.1 mm Nassschichtdicke 4.5 – 6 mm
Lagerung	Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Trocknungszeiten	3 bis mehrere Tage in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
Verlegeanleitung	siehe separate Verlegeanleitung www.swisspor.ch
Verbrauch	Kleben von Perimeterdämmplatten 1.5 – 4.0 kg/m ² Aussenabdichtung 4.5 – 6.0 kg/m ²
Auftrag	Kammspachtel, Glättkelle
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
