

Bitume 85/25

Bitume oxydé sans adjonction de matières minérales, pour utilisation à chaud

Domaines d'utilisation

- Pour le collage à chaud des lés d'étanchéité en bitume
- Pour le collage en plein des systèmes d'étanchéité liés, collage de l'isolation thermique swissporPIR Compact



Caractéristiques techniques

Produit	Bitume 85/25	
Caractéristiques	Unités	
Pénétration à 25°C	°C	110 / ±15
Ramollissement anneau et cône	dm	20 / 25
Point de fracture Fraass	°C	-10
Point éclair en vase ouvert Cleveland	°C	≤ 250
Densité par rapporte a 25°		1,01-1,03
Température d'application	°C	180-200

Indication: Les informations données se basent sur l'état de la technique actuelle. Sous réserve de modifications.