BIKUVAP KS Alu

Descrizione del prodotto

Barriera vapore in bitume elastomero autocollante a freddo con armatura in vello di vetro. Lato superiore con foglio in alluminio, lato inferiore autocollante o con strato di scorrimento e pellicola removibile.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Autocollante a freddo
- ✓ Lato superiore con foglio in alluminio
- ✓ Resistenza al calore ≥60 °C
- ✓ Valore S_D ~2200 m

Rotolo	20 x 1.10 m
Spessore	1.3 mm (±10%)
Grammatura	1.8 kg/m²

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Barriera vapore su materiali in legno e profili portanti per tetti

Componente e utilizzo

- ✓ Tetto piano calpestabile, non calpestabile

Nessuna raccomandazione

- ✗ Impermeabilizzazione temporanea

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Classificazione		SIA 281		**EVA1.3 alu,pp**
Applicazione secondo SIA		SIA 270		**D**
Difetti visibili		EN 1850-1		**nessuno**
Rettilineità		EN 1848-1		**E**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3 (cr)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**N/50 mm**	**500 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**N/50 mm**	**400 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**%**	**4 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**%**	**4 (±15%)**
Stabilità dimensionale		EN 1107-1	**%**	**≤ 0.4**
Comportamento a flessione alle basse temperature		EN 1109	**°C**	**≤-20 (+10°C)**
Scorrevolezza alle alte temperature		EN 1110	**°C**	**≥ 60**
Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo	s	EN 1931	**m**	**2200**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06

BIKUVAP KS Alu

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo	Temperatura di lavorazione ≥10 °C. A temperature inferiori, le superfici adesive devono essere attivate con il calore. A seconda del sistema, la pellicola viene rimossa su tutta la superficie o solo nell'area di sovrapposizione. Saldare la sovrapposizione longitudinale, attivare a caldo il giunto di testa e incollare.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Stoccaggio	Stoccare i teli impermeabili in verticale e su una superficie piana. Non impilare le palette.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06