BIKUCOAT-SMP ECO grigio basalto

Descrizione del prodotto

Guaina liquida monocomponente altamente elastica, a base di polimeri silano modificati (SMP) e priva di solventi. Per raccordi e risvolti, come anche fori passanti e superfici complesse



eco Basis

Fusto	4.0 kg 12.5 kg

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- privo di odore
- senza solventi
- elasticità ottima e durevole
- a diffusione aperta
- resistente alle intemperie
- resistente agli alcali
- stabilità ai raggi UV
- resistente all'invecchiamento
- In molti casi può essere utilizzata senza mano di fondo

Applicazioni

Funzione e applicazione

- Hochflexible Abdichtung für den An- und Abschlussbereiche sowie für die Fläche.
- Nass in Nass mit swissporFLK-Vlies KA verarbeitbar
- Bei Flächenabdichtungen sollte die BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschichtung innerhalb 24h erfolgen, ansonsten muss die Abdichtungsfläche angeschliffen werden
- Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- Für Horizontale und Vertikale Untergründe

Componente e utilizzo

- für Abdichtungen von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272 und Flächen gemäss SIA 271

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Resistenza termica			**°C**	**+90**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**3200**
Densità			**g/cm^3**	**1.3**
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 5 - + 35**
Umidità relativa dell'aria			**%**	**≤ 80**

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-24

BIKUCOAT-SMP ECO grigio basalto

Avvertenze

Consumo	min. 3 kg/m^2
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-24