

BIKUPLAN EGV3

Descrizione del prodotto

Barriera vapore o strato inferiore da incollare.

Posare a secco, saldare e/o incollare le sovrapposizioni oppure posa mediante incollaggio con bitume caldo, srotolando i teli sul sottofondo adeguatamente preparato.



Rotolo	10 x 1.00 m
Spessore	3.0 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Rettilineità		1848-1	≤ 20	mm/10m
Peso di base		1849-1	3.6	kg/m ²
Tenuta all'acqua		1928	B	B = Tipo T
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Resistenza all'urto		12691	500	mm
Comportamento a flessione alle basse temperature		1109	≤ -20	°C
Scorrevolezza alle alte temperature		1110	≥ 100	°C
Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo	s	279	150	m
Stabilità dimensionale		1107-1	≤ 0.4	%