BIKUPLAN EGV3 speed

Descrizione del prodotto

Barriera vapore / impermeabilizzazione temporanea o 1° strato impermeabilizzante in bitume elastomero con armatura in rete di fibra di vetro. Lato superiore con rivestimento adesivo e saldabile, lato inferiore con miscela di sabbia talcata.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Incollabile
- ✓ Lato superiore con rivestimento adesivo e saldabile
- ✓ Resistenza al calore ≥100 °C
- ✓ Valore S_D ~150 m

Rotolo	10 x 1.00 m
Spessore 3.0 mm	(±10%)
Grammatura	3.6 kg/m²

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ 1° strato impermeabilizzante per impermeabilizzazioni a 2 strati sopra l'isolamento termico
- ✓ 1° strato impermeabilizzante per impermeabilizzazioni a 2 strati su calcestruzzo armato

Componente e utilizzo

- ✓ Tetto piano calpestabile, non calpestabile

Nessuna raccomandazione

- ✗ per costruzioni saldate
- ✗ come barriera vapore / impermeabilizzazione temporanea per tetti verdi piani
- ✗ su materiali in legno

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Classificazione		SIA 281		**EG3.0 pp,ts**
Applicazione secondo SIA		SIA 270		**A1, A2,D**
Difetti visibili		EN 1850-1		**nessuno**
Dichiarazione				**CE**
Rettilineità		EN 1848-1		**E**
Tenuta all'acqua	Procedimento B	EN 1928 Procedimento B	**B = Tipo T**	**E**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3 (cr)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**N/50 mm**	**650 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**N/50 mm**	**650 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**%**	**4 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**%**	**4 (±15%)**
Resistenza all'urto		EN 12691	**mm**	**500**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06

BIKUPLAN EGV3 speed

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Stabilità dimensionale		EN 1107-1	**%**	**≤ 0.4**
Comportamento a flessione alle basse temperature		EN 1109	**°C**	**≤ -20**
Scorrevolezza alle alte temperature		EN 1110	**°C**	**≥ 100**
Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo	s	EN 1931	**m**	**150**

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo
Processo di colata e srotolamento:, Temperatura di materiale, sottofondo e aria min. +5 °C
La compatibilità tra membrane in bitume polimero e prodotti contenenti ibridi o simili deve essere chiarita in anticipo con il rispettivo produttore o fornitore.

Stoccaggio
Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve.
Stoccare i teli impermeabili in verticale e su una superficie piana. Non impilare le palette.

Note
Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06