BIKUPLAN LL VARIO flam

Descrizione del prodotto

Barriera vapore / impermeabilizzazione temporanea o 1° strato impermeabilizzante di alta qualità in bitume elastomero adesivo a freddo con armatura in rete di fibra di vetro., Lato superiore con film sfiammabile, sovrapposizioni autocollanti a freddo in due parti e bordo sfiammabile, lato inferiore con strato di scorrimento e pellicola removibile/autocollante a freddo.



Rotolo 8 x 1.1 m
Spessore 3.5 mm (±10%)
Grammatura 4.1 kg/m^2

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Autocollante a freddo
- ✓ Lato superiore con foglio sfiammabile
- ✓ Resistenza al calore ≥100 °C
- ✓ Valore S_D ~180 m

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Barriera vapore / impermeabilizzazione temporanea su materiali in legno e profili portanti per tetti
- ✓ 1° strato impermeabilizzante per impermeabilizzazioni a 2 strati principalmente su isolamenti sensibili al calore
- ✓ 1° strato impermeabilizzante per impermeabilizzazioni a 2 strati su materiali in legno e profili portanti per tetti

Componente e utilizzo

- ✓ Tetto piano calpestabile, con ghiaia

Nessuna raccomandazione

- ✗ Barriera vapore / impermeabilizzazione temporanea per tetti piani inverditi

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Classificazione		SIA 281		**EG3.5 flam,pp**
Applicazione secondo SIA		SIA 270		**A1,A2,D**
Difetti visibili		EN 1850-1		**nessuno**
Dichiarazione				**CE**
Rettilineità		EN 1848-1		**E**
Tenuta all'acqua	Procedimento B	EN 1928 Procedimento B	**B = Tipo T**	**E**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3 (cr)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**N/50 mm**	**700 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**N/50 mm**	**650 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**%**	**4 (±15%)**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06

BIKUPLAN LL VARIO flam

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**%**	**4 (±15%)**
Resistenza all'urto		EN 12691	**mm**	**500**
Stabilità dimensionale		EN 1107-1	**%**	**≤ 0.4**
Comportamento a flessione alle basse temperature		EN 1109	**°C**	**≤ -25**
Scorrevolezza alle alte temperature		EN 1110	**°C**	**≥ 100**
Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo	s	EN 1931	**m**	**180**

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo

In caso di incollaggio su tutta la superficie, prima fissare i giunti dei pannelli con swisspor DILATAPE.
A seconda del sistema, la pellicola viene rimossa su tutta la superficie o solo nell'area di sovrapposizione.
Temperatura di lavorazione ≥10 °C. A temperature inferiori, le superfici adesive devono essere attivate con il calore.
Sovrapposizione longitudinale, premere sulla parte autoadesiva a freddo con un rullo di pressione, saldare la giunzione a fiamma.
La compatibilità tra membrane in bitume polimero e prodotti contenenti ibridi o simili deve essere chiarita in anticipo con il rispettivo produttore o fornitore.

Stoccaggio

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve.
Stoccare i teli impermeabili in verticale e su una superficie piana. Non impilare le palette.

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

Tolleranze

Flessione a freddo
Applicazione al di sopra dei 1000 m.s.l.m. ≤20 °C o meno a seconda dell'oggetto.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06