BIKUTEC EJ3.5 flam

Descrizione del prodotto

Membrana in bitume elastomero per lavori di dettaglio con inserto in tessuto di juta. Lato superiore con miscela di sabbia talcata, lato inferiore con film sfiammabile.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Saldabile
- ✓ Inserto in tessuto di juta
- ✓ Resistenza al calore ≥90 °C
- ✓ Valore S_D ~175 m

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Per lavori di dettaglio

Componente e utilizzo

- ✓ Tetto piano, rinforzo per angoli, gusce e spigoli

Nessuna raccomandazione

- ✗ Impermeabilizzazione in piano

Rotolo	10 x 1.00 m
Spessore	3.5 mm (±10%)
Grammatura	4.1 kg/m²

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Classificazione		SIA 281		**EJ3.5 ts,flam**
Difetti visibili		EN 1850-1		**nessuno**
Rettilineità		EN 1848-1		**E**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3 (cr)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**N/50 mm**	**500 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**N/50 mm**	**500 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**%**	**2 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**%**	**2 (±15%)**
Comportamento a flessione alle basse temperature		EN 1109	**°C**	**≤ -20**
Scorrevolezza alle alte temperature		EN 1110	**°C**	**≥ 90**
Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo	s	EN 1931	**m**	**175**

Avvertenze

Stoccaggio	Stoccare i teli impermeabili in verticale e su una superficie piana. Non impilare le palette.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06