

BIKUTOP LL RENO

Descrizione del prodotto

Strato di risanamento ad alta qualità, resistente alle radici, autoprotetto con ardesia, colore grigio chiaro, con strato di rilascio del vapore per impermeabilizzazioni monostrato.

Applicare con posa a fiamma lungo strisce o su tutta la superficie di un sottofondo intatto e preparato.



Rotolo	7 x 1.10 m
Spessore	5.3 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Rettilinearità		1848-1	≤ -20	mm/10m
Peso di base		1849-1	6.1	kg/m ²
Tenuta all'acqua		1928	B	B = Tipo T
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Resistenza all'urto		12691	700	mm
Resistenza al carico statico		12730	≥ 20	kg
Resistenza alle radici		13948	B = superato	
Comportamento a flessione alle basse temperature		1109	≤ -30	°C
Scorrevolezza alle alte temperature		1110	≥ 120	°C
Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo	s	279	250	m
Stabilità dimensionale		1107-1	≤ 0.4	%