BIKUVAP FLOOR

Descrizione del prodotto

Barriera contro l'umidità ascendentale (capillarità) in bitume elastomero con armatura in vello di vetro e alluminio. Lato superiore con vello in PP grigio chiaro, lato inferiore con vello in PP nero. Sovrapposizione longitudinale dotata di strisce ad attivazione rapida e pellicola removibile.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Posa a secco
- ✓ Inserto in alluminio (resistente al radon)
- ✓ Attivare le sovrapposizioni con il calore
- ✓ Resistenza al calore ≥60 °C
- ✓ Valore S_D ~2200 m

Rotolo	10 x 1.10 m
Spessore	2.0 mm (±10%)
Grammatura	2.3 kg/m²

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Barriera contro l'umidità ascendentale (capillarità) sotto sottofondi flottanti

Componente e utilizzo

- ✓ Pavimento sopra il terreno sottoposto ad umidità ascendentale.

Nessuna raccomandazione

- ✗ Profondità delle rugosità del sottofondo > 1.0 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Classificazione		SIA 281		**EVA 2.0 pp, pp**
Difetti visibili		EN 1850-1		**nessuno**
Rettilineità		EN 1848-1		**E**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3 (cr)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**N/50 mm**	**500 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		DIN EN ISO 527-3:2019-02	**N/15 mm**	**400 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**%**	**3 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**%**	**3 (±15%)**
Stabilità dimensionale		EN 1107-1	**%**	**≤ 0.4**
Comportamento a flessione alle basse temperature		EN 1109	**°C**	**≤ -20**
Scorrevolezza alle alte temperature		EN 1110	**°C**	**≥ 60**
Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo	s	EN 1931	**m**	**2200**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-10-14

BIKUVAP FLOOR

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo	Attivare a caldo le sovrapposizioni longitudinali e del giunto di testa e premere con un rullo di pressione. Le membrane in bitume polimero sottoposte a pressione, ad esempio sotto la muratura, possono perdere olio. È sconsigliato l'impiego su oggetti realizzati senza rivestimenti in cemento o sottofondi flottanti.
Stoccaggio	Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve. Stoccare i teli impermeabili in verticale e su una superficie piana. Non impilare le palette.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-10-14