

Bitume elastomero in blocchi

Bitume caldo-Massa collante a base di bitume elastomero

Campo d'impiego

- per l'incollatura di teli bituminosi
- da colare omogeneamente sull'isolamento del tetto compatto p. es. sulle lastre swissporPUR Tetto compatto

Valori tecnici

Prodotto	Bitume elastomero in blocchi	
Caratteristiche	Unità	
Penetrazione a 25°C	°C	110 / ±15
Punto di rammollimento P.A	dm	40 / ±15
Punto di rottura Fraass	°C	-25 / ±5
Punto di infiammabilità V.A. Cleveland	°C	≤ 240
Densità rispetto all'aria 25°	g/cm ³	1,015 / ±0.05
Temperatura di posa	°C	180-190

Avvertenza: i presenti dati si basano sulle attuali conoscenze tecniche. Event. modifiche sono sempre possibili.