


EPS 25 Ritaglio

Descrizione del prodotto

Pannelli in schiuma rigida EPS. Materiale isolante per l'edilizia applicabile universalmente.



Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.034
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Densità			kg/m ³	~ 25
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 60
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 120
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	25
Temperatura massima di applicazione			°C	75

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata