

Foglio di copertura in PE

- Alternativa conveniente rispetto alle pellicole trasparenti
- Buona resistenza meccanica
- A base di materiale riciclato
- Non stabile ai raggi UV



Campo d'impiego

- Strato di separazione e di scorrimento

Valori tecnici

Prodotto	Foglio di copertura in PE		
	Unità	Norma	
Caratteristiche			
Materiale			PE-LD
Colore		EN 965	trasparente
Comportamento antincendio		DIN 4102	B3
Piegatura	N/m	ISO 10319	semirolo
Spessore nominale	mm		0,2
Peso speciale	g/m ²		~184
Resistenza allo strappo longit./trasv.	N/mm ²	DIN 53455	≥ 15 / ≥ 15
Resistenza alla rottura longit./trasv.	%	DIN 53455	≥ 250 / ≥ 250

Avvertenza: i presenti dati si basano sulle attuali conoscenze tecniche. Event. modifiche sono sempre possibili.