

KISODUR PIR Segmenti

Descrizione del prodotto

I Segmenti swissporKISODUR vengono tagliati esattamente su misura per grossi diametri. A seconda del diametro, la coppella può venire prodotta in 3 o più segmenti. I segmenti aventi un diametro interno compreso tra 325 e 5000 mm vengono prodotti e consegnati individualmente da swisspor.

Applicazioni



Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Reazione al fuoco		EN 13501-1		DL-s2,d0
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3
Densità			kg/m ³	~ 32
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		60 – 80
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ ₁₀	EN 826	kPa	≥ 150
Valore nominale conduttività termica λ a 10°C	λ ₁₀		W/m·K	0.027