


LAMBDA Vento Intradossi

Descrizione del prodotto

Polistirolo espanso additivato con grafite, per intradossi e raccordi, spigoli vivi, senza intagli

I materiali isolanti swisspor devono essere tenuti al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Per coprire i materiali isolanti evitare le pellicole scure o trasparenti.



Formato	1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm
Spessore	20 - 150 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.029	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 25	kg/m ³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 50	
Temperatura massima di applicazione			75	°C