
# ROC Cappotto

## Descrizione del prodotto

Pannelli compattati da intonacare per sistemi VAWD/WDVS rivestiti su ambo i lati.



## Caratteristiche del prodotto

- ✓ Buon isolamento termico
- ✓ Buon isolamento acustico
- ✓ Punto di fusione > 1000 °C

| | |
|---|---|
| **Formato** | 1200 x 400 mm |
| **Spessore** | 20 - 300 mm |

## Applicazioni

**Funzione e applicazione**

- ✓ Isolamento della parete esterna intonacata WDVS/VAWD secondo le specifiche del fornitore di sistema.

**Componente e utilizzo**

Parete esterna intonacata:

- ✓ Rivestimento intonacato (VAWD)
- ✓ Rivestimento con materiale rigido

**Nessuna raccomandazione**

- ✗ Isolamento dello zoccolo

## Valori tecnici

| Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
|---|---|---|---|---|
| **Valore nominale conduttività termica** | $\lambda_D$ | SIA 279 | **W/(m·K)** | **20-50 mm 0.035<br>60-300 mm 0.034** |
| **Capacità termica specifica** | c | | **Wh/(kg·K)** | **0.29** |
| **Reazione al fuoco** | | EN 13501-1 | | **A1** |
| **Gruppo di reazione al fuoco** | | AICAA | | **RF1** |
| **Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%** | $\sigma_{10}$ | EN 826 | **kPa** | **20-50 mm ≥15<br>60-300 mm ≥20** |
| **Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra** | $\sigma_{mt}$ | EN 1607 | **kPa** | **20-50 mm ≥5<br>60-300 mm ≥7.5** |
| **Resistenza alla diffusione del vapore acqueo** | μ | EN 12086 | | **~ 1** |
| **Densità** | | | **kg/m$^3$** | **20-50 mm ~ 125<br>60-200 mm ~ 80<br>210-300 mm ~ 102** |
| **Punto di rammollimento** | | 4102-17 | **°C** | **> 1000** |

## Avvertenze

**Note di vendita e consulenza** I sistemi per l'isolamento della parete esterna intonacata con pannelli per facciata swisspor sono consigliati e venduti tramite i fornitori di sistema.

**Note** Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2025-10-27