

ROC Fiocchi di riempimento

Descrizione del prodotto

Fiocchi di riempimento in lana di roccia idrofoba e legata con resina, per il riempimento a posteriori di cavità.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Punto di fusione > 1000 °C
- ✓ Idrofobo
- ✓ Granulato

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento delle cavità, riempimento manuale o meccanico

Componente e utilizzo

- ✓ Cavità, vani verticali, luoghi difficilmente raggiungibili

Nessuna raccomandazione

- ✗ Zone esposte all'umidità



Sacco 14 kg

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco		EN 13501-1		A1
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF1
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 1
Densità			kg/m ³	~ 80-100
Punto di rammollimento		4102-17	°C	> 1000

Avvertenze

Note Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.