

Roll EPS-T Tipo 4

Descrizione del prodotto

Vivere e lavorare circondati dal silenzio: da oggi è possibile grazie all'enorme potere fonoisolante di swisspor Roll EPS-T. L'efficiente isolamento contro la trasmissione di rumori da calpestio aumenta la qualità della vita. Rivestito con un foglio speciale in PE con armatura PP/PE integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.



Formato	Larghezza rotolo 1000 mm
Spessore	22/20 - 43/40 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.038	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 12-15	kg/m ³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 30	
Rigidità dinamica	s'	29052-1	≤ 30	MN/m ³
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	381.101 o 13162 o 12431	≤ 3	mm
Misurazione / Impiego nei sottofondi		251	A, B, C1, C2	Categoria
Temperatura massima di applicazione			75	°C