

swisspor feltro di iltraggio

Feltro di filtraggio aperto alla diffusione del vapore. Spessore supplementare come da SIA271:2007.

Posato su swissporXPS Jackodur in direzione dei punti di scarico del tetto. Le sovrapposizioni devono essere di almeno 15 cm. Lungo i raccordi e le finiture vanno effettuati dei risvolti che arrivano fino al livello superiore dello strato di protezione.

Coprire entro 2 settimane dalla posa in opera.



Campo d'impiego

- sopra gli strati isolanti sul lato bagnato, al di fuori dell'impermeabilizzazione (tetto rovescio)

Valori tecnici

Prodotto	swisspor feltro di iltraggio	
Caratteristiche	Unità	
Massa areica	g/m ²	135
Spessore	mm	0.75
Forza di rottura	kN/m	8.0
Resistenza al punzonamento statico	N	1200
Flusso dell'acqua	l(m ² -s) ⁻¹	100
Permeabilità all'acqua a 2 kPa, k _v a 20 kPa, k _v a 200 kPa, k _v	10 ⁻³ m/s	2.0 1.5 0.5
Materiale	Polipropilene	

Avvertenza: i presenti dati si basano sulle attuali conoscenze tecniche. Event. modifiche sono sempre possibili.