

Wecryl 488 Finish RAL 7035, grigio chiaro

Descrizione del prodotto

Finish pigmentato

Resina bicomponente pigmentata ad alta reattività a base di polimetilmetacrilato (PMMA)

Wecryl 488 è lo strato d'usura dei sistemi Wecryl WestWood. È una sigillatura di alta qualità resistente alle sollecitazioni meccaniche, il cui colore può essere scelto a piacere e con la quale è persino possibile realizzare motivi o scritte. Con l'applicazione di diversi materiali granulari o in scaglie è possibile ottenere la resistenza allo scivolamento desiderata.



Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- ✓ Tonalità RAL a scelta
- ✓ Possibilità di realizzare motivi e combinare i colori a piacimento (per es. possibilità di riprodurre l'aspetto tipico delle piastrelle, scritte)
- ✓ Resistenza allo scivolamento possibile con l'aggiunta di materiale granulare (scaglie, sabbia)
- ✓ Resistente all'abrasione
- ✓ Resistente alle intemperie sul lungo periodo (resistente ai raggi UV, all'idrolisi e agli alcali)
- ✓ Lavorazione semplice e rapida
- ✓ Indurimento rapido
- ✓ Senza solventi

Fusto 10 kg

Applicazioni

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Resistenza termica			°C	90
Densità			kg/m ³	1040
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E

Avvertenze

Consumo 0,6 – 0,8 kg/m²

Dosaggio del catalizzatore

Temperatura del sottofondo + 3°C, 10 kg Sigillatura PMMA + 0.4 kg Catalizzatore (4%)
Temperatura del sottofondo + 5°C, 10 kg Sigillatura PMMA + 0.4 kg Catalizzatore (4%)
Temperatura del sottofondo + 10°C, 10 kg Sigillatura PMMA + 0.4 kg Catalizzatore (4%)
Temperatura del sottofondo + 15°C, 10 kg Sigillatura PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)
Temperatura del sottofondo + 20°C, 10 kg Sigillatura PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)
Temperatura del sottofondo + 25°C, 10 kg Sigillatura PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)
Temperatura del sottofondo + 30°C, 10 kg Sigillatura PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)
Temperatura del sottofondo + 35°C, 10 kg Sigillatura PMMA + 0.15 kg Catalizzatore (1.5%)
Temperatura del sottofondo + 40°C, 10 kg Sigillatura PMMA + 0.15 kg Catalizzatore (1.5%)



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com