Wecryl 815, Stucco con fibre

Descrizione del prodotto

Stucco arricchito con fibre

Sigillante bicomponente ad alta reattività, altamente flessibile, tissotropico e caricato con fibre

Wecryl 815 è un sigillante altamente flessibile e caricato con fibre per l'impermeabilizzazione di aperture piccolissime, come per es. le viti. Permette di sigillare e integrare in modo sicuro le aperture nell'impermeabilizzazione continua.

Fusto 10 kg

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- ✓ Integrazione sicura di piccole forme geometriche complesse nell'impermeabilizzazione continua WestWood
- ✓ Altamente flessibile anche a temperature sotto lo zero
- Resistente alle intemperie sul lungo periodo (resistente ai raggi UV, all'idrolisi e agli alcali)
- ✓ Aderisce completamente, nessuna infiltrazione d'acqua dietro lo strato impermeabilizzante
- ✓ Lavorazione semplice e rapida
- ✓ Indurimento rapido
- ✓ Lavorabile anche a temperature sotto lo zero
- Applicabile su quasi ogni tipo di sottofondo, anche in caso di posa di diversi sottofondi (in combinazione con i primer West-Wood)
- ✓ Senza solventi

Applicazioni

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Resistenza termica			°C	90
Densità			kg/m ³	1220
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E

Avvertenze

Consumo 1.4 kg/m^2

Dosaggio del catalizzatore

Temperatura del sottofondo + 3° C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.6 kg Catalizzatore (6%) Temperatura del sottofondo + 5° C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.6 kg Catalizzatore (6%) Temperatura del sottofondo + 10° C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.4 kg Catalizzatore (4%) Temperatura del sottofondo + 15° C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.4 kg Catalizzatore (4%) Temperatura del sottofondo + 20° C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%) Temperatura del sottofondo + 25° C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%) Temperatura del sottofondo + 35° C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%) Temperatura del sottofondo + 35° C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%) Temperatura del sottofondo + 40° C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)



Bahnhofstr. 50 CH-6312 Steinhausen info@swisspor.com Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale

Tel. +41 56 678 98 98 verkauf@swisspor.ch bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico

Tel. +41 56 678 98 00 technik@swisspor.com