

BIKUCOAT-PUR Alcalistop

Description produit

Étanchéité en polymère liquide à 1 composant –PUR à base d'acryle utilisé comme protection du BIKUCOAT PUR aux droits des parties en contact avec les éléments en béton coulé. Mise en œuvre selon les directives de pose actuelles swisspor.



Bidon	3.0 kg
	15.0 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Résistance à la température			90	°C
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	2400	
Masse volumique apparente			1300	kg/m ³
Comportement au feu		13501-1	E	

Informations

Rendement	min. 1,0 kg/m ²
------------------	----------------------------