BIKUPLAN EGV3.5 v flam

Description produit

Pare-vapeur ou couche inférieure pour surface ou relevés selon SIA 271
Pose libre, joints soudés ou collés. Pose soudé en pleine surface sur le support approprié.
Selon la SIA 271 : 2007 les relevés d'étanchéité doivent être soudés et l'épaisseur minimale de le couche inférieure est de 3.5 mm.

Rouleau	10 x 1.00 m
Epaisseur	3.5 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Rectitude		1848-1	**≤ 20**	**mm/10m**
Masse surfacique		1849-1	**4.2**	**kg/m²**
Etanchéité à l'eau		1928	**B**	**B = Type T**
Comportement au feu		13501-1	**E**	
Groupe de comportement au feu		AEAI	**RF3 (cr)**	
Résistance aux charges ponctuelles		12691	**500**	**mm**
Comportement à la flexion à basse température		1109	**≤ -20**	**°C**
Résistance au fluage à température élevée		1110	**≥ 100**	**°C**
Epaisseur d'une couche d'air équivalente	s	279	**175**	**m**
Dimensionnalité		1107-1	**≤ 0.4**	**%**

Informations

Consignes d'utilisation	Soudable en pleine surface sur béton

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-08-19