

# BIKUTOP LL PLATINUM

## Description produit

Couche supérieure du complexe d'étanchéité anti-racine de haute qualité, revêtue de paillettes gris-clair.

Soudée en pleine surface sur la couche inférieure du complexe d'étanchéité ou sur les supports préalablement apprêtés. Préparation du support avant le soudage conformément à la norme SIA 271:2007 article 2.2.1.3 tableau 1.



<b>Rouleau</b>	7 x 1.10 m
<b>Epaisseur</b>	5.3 mm

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Rectitude		1848-1	≤ -20	mm/10m
Masse surfacique		1849-1	6	kg/m <sup>2</sup>
Etanchéité à l'eau		1928	B	B = Type T
Comportement au feu		13501-1	E	
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF3 (cr)	
Résistance aux charges ponctuelles		12691	1250	mm
Résistance au poinçonnement statique		12730	≥ 20	kg
Détermination de la résistance à la pénétration des racines		13948	conforme	
Comportement à la flexion à basse température		1109	≤ -35	°C
Résistance au fluage à température élevée		1110	≥ 120	°C
Epaisseur d'une couche d'air équivalente	s	279	250	m
Dimensionnalité		1107-1	≤ 0.4	%