

BIKUVAP FLOOR

Description produit

Etanchéité contre l'humidité ascendante avec armature en PET alu, pour application sous les chapes flottantes. Recouvrements thermo réactifs.

Recouvrements longitudinaux et transversaux à activer et presser au rouleau. Température de mise en œuvre ≥ 10 °C



Rouleau	10 x 1.10 m
Epaisseur	2.0 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Rectitude		1848-1	≤ -20	mm/10m
Masse surfacique		1849-1	2.3	kg/m ²
Comportement au feu		13501-1	E	
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF3 (cr)	
Résistance aux charges ponctuelles		12691	300	mm
Comportement à la flexion à basse température		1109	≤ -20	°C
Résistance au fluage à température élevée		1110	≥ 60	°C
Epaisseur d'une couche d'air équivalente	s	279	2200	m
Dimensionnalité		1107-1	≤ 0.4	%