

# ROC Panneau à crépir

## Description produit

Panneau à crépir compact ITE/ITEC, avec revêtement sur les 2 faces.

## Caractéristiques du produit

- ✓ Bonne isolation thermique
- ✓ Bonne isolation phonique
- ✓ Point de fusion > 1000 °C

## Applications

### Fonction et application

- ✓ Isolation thermique extérieure ITE/ITEC selon les instructions du fournisseur du système.


### Élément de construction et utilisation

Murs extérieurs crépis :

- ✓ Couche de surface crépie (ITEC)
- ✓ Couche de surface avec revêtements durs

### Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation des soubassements



|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Format</b>    | 1200 x 400 mm |
| <b>Epaisseur</b> | 20 - 300 mm   |

## Caractéristiques techniques

| Caractéristique                                        | Symbole       | Norme      | Unité             | Valeur                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Conductivité thermique valeur utile                    | $\lambda_D$   | SIA 279    | W/(m·K)           | 20-50 mm 0.035<br>60-300 mm 0.034                    |
| Capacité thermique spécifique                          | c             |            | Wh/(kg·K)         | 0.29                                                 |
| Comportement au feu                                    |               | EN 13501-1 |                   | A1                                                   |
| Groupe de comportement au feu                          |               | AEAI       |                   | RF1                                                  |
| Contrainte de compression pour 10% de déformation      | $\sigma_{10}$ | EN 826     | kPa               | 20-50 mm $\geq 15$<br>60-300 mm $\geq 20$            |
| Résistance à la traction perpendiculairement aux faces | $\sigma_{mt}$ | EN 1607    | kPa               | 20-50 mm $\geq 5$<br>60-300 mm $\geq 7.5$            |
| Résistance à la diffusion de vapeur d'eau              | $\mu$         | EN 12086   |                   | ~ 1                                                  |
| Masse volumique apparente                              |               |            | kg/m <sup>3</sup> | 20-50 mm ~ 125<br>60-200 mm ~ 80<br>210-300 mm ~ 102 |
| Point de fusion                                        |               | 4102-17    | °C                | > 1000                                               |

## Informations

### Conseils de vente

Les systèmes d'isolation thermique extérieure crépie avec des panneaux d'isolation de façade swisspor sont conseillés et vendus par des fournisseurs de systèmes.

### Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.