

Wecryl 110

Description produit

Enduit d'imprégnation pour asphalte

Résine à 2 composants à base de Polyméthylméthacrylate (PMMA), durcissement rapide

Wecryl 110 est un enduit d'imprégnation au durcissement rapide, pour la préparation de supports à base d'asphalte en vue l'application d'un couche d'étanchéité Westwood.



Caractéristiques du produit

Propriétés et avantages

- ✓ Mise en oeuvre facile et rapide
- ✓ Très bonne adhérence sur l'asphalte
- ✓ Mise en oeuvre rapide et facile
- ✓ Application par température proches de 0°C
- ✓ Résiste aux alcalis et à l'hydrolyse
- ✓ sans solvant

Bidon 10 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Résistance à la température			°C	90
Masse volumique apparente			kg/m ³	1000
Comportement au feu		EN 13501-1		E

Informations

Rendement 0,5 - 0,7 kg/m²

Mélange

Température du support + 3°C, 10 kg PMMA – Primaire + 0.6 kg Catalyseur (6%)
 Température du support + 5°C, 10 kg PMMA – Primaire + 0.6 kg Catalyseur (6%)
 Température du support + 10°C, 10 kg PMMA – Primaire + 0.4 kg Catalyseur (4%)
 Température du support + 15°C, 10 kg PMMA – Primaire + 0.3 kg Catalyseur (3%)
 Température du support + 20°C, 10 kg PMMA – Primaire + 0.3 kg Catalyseur (3%)
 Température du support + 25°C, 10 kg PMMA – Primaire + 0.3 kg Catalyseur (3%)
 Température du support + 30°C, 10 kg PMMA – Primaire + 0.2 kg Catalyseur (2%)
 Température du support + 35°C, 10 kg PMMA – Primaire + 0.2 kg Catalyseur (2%)
 Température du support + 40°C, 10 kg PMMA – Primaire + 0.1 kg Catalyseur (1%)