

# Wecryl 121 A

## Description produit

Enduit d'imprégnation à très faible viscosité pour supports minéraux. Résine hydrophobante bi-composante, à prise et séchage rapides, à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA).

Dans l'idéal, Wecryl 121 A est utilisé après avoir préparé la surface par fraisage, bouchardage ou grenailage. Quand il est utilisé afin de fixer le support, Wecryl 121 A permet de se passer de la suppression par fraisage du béton en mauvais état. Il augmente la résistance à l'arrachement et améliore la cohésion de la structure en béton. Wecryl 121 A améliore la résistance à l'usure des surfaces minérales tout en réduisant l'absorption d'eau et la sensibilité aux saletés.



**Bidon** 10 kg

## Caractéristiques du produit

### Propriétés et avantages

- ✓ Mise en œuvre facile et rapide
- ✓ Viscosité ultra-faible
- ✓ Bonne fixation des poussières
- ✓ Résistance à l'hydrolyse et aux substances alcalines
- ✓ Obturation des pores, des cavités et des fissures
- ✓ Protection des surfaces selon OS3
- ✓ Très bonne qualité d'application et de pénétration
- ✓ Fixation des surfaces: augmente la résistance du béton de 18 à 250 %

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Résistance à la température			90	°C
Masse volumique apparente			970	kg/m <sup>3</sup>
Comportement au feu		13501-1	E	

## Informations

**Rendement** 0,5 – 0,8 kg/m<sup>2</sup>

**Mélange**

Température du support + 3°C, 10 kg PMMA – Bouche-pores + 0.8 kg Catalyseur (8%)  
 Température du support + 5°C, 10 kg PMMA – Bouche-pores + 0.7 kg Catalyseur (7%)  
 Température du support + 10°C, 10 kg PMMA – Bouche-pores + 0.5 kg Catalyseur (5%)  
 Température du support + 15°C, 10 kg PMMA – Bouche-pores + 0.4 kg Catalyseur (4%)  
 Température du support + 20°C, 10 kg PMMA – Bouche-pores + 0.3 kg Catalyseur (3%)  
 Température du support + 25°C, 10 kg PMMA – Bouche-pores + 0.2 kg Catalyseur (2%)  
 Température du support + 30°C, 10 kg PMMA – Bouche-pores + 0.1 kg Catalyseur (1%)