


XPS Drain SF

Description produit

Panneau d'isolation en mousse rigide XPS avec une bonne capacité d'isolation, une résistance élevée à la compression ainsi qu'un film PE et un voile protecteur avec fonction filtrante sur un côté. Bords avec battues sur tout le pourtour.

Caractéristiques du produit

- ✓ Bonne performance d'isolation
- ✓ Haute résistance à la compression
- ✓ Insensible à l'humidité
- ✓ Résistant aux effets du gel-dégel
- ✓ Structure cellulaire fermée
- ✓ Facilité de mise en œuvre



Dimensions 1250 x 600 mm
Epaisseur 50/60 - 240/250 mm

Applications

Fonction et application

- ✓ Isolation thermique avec natte drainante dans la zone périmétrique

Élément de construction et utilisation

Murs extérieurs :

- ✓ Isolation périmétrique avec couche de protection et de drainage (côté terre)

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation des soubassements
- ✗ Sous dalles de sol
- ✗ Sous pression d'eau
- ✗ Toiture inversée

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	≤ 60 mm 0.033 ≥ 80 mm 0.035
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.39
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF3 (cr)
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 300
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	130
Absorption d'eau à long terme par immersion	W_{lt}	EN 12087	Vol. -%	≤ 0.7
Absorption d'eau par diffusion	W_{dv}	EN 12088	Vol. -%	≤ 2
Résistance au gel / dégel		12091	Vol. -%	≤ 1
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		250 – 80

XPS Drain SF

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 30
Température limite max. sans charge			°C	75

Informations

Désignation	SF = battue
Bords	Battues 15mm
Conseil d'utilisation	Protéger l'isolation thermique des rayons directs du soleil, ainsi que des effets de la chaleur et du gel, jusqu'à ce que le remblai ou la couche de protection et d'utilisation soit appliqué(e). Il est particulièrement important que l'isolation thermique ne soit pas exposé durablement et sans protection à un ensoleillement intense. Il faut éviter les couvertures sombres ou grises, car elles peuvent entraîner une accumulation de chaleur, ce qui pourrait déformer l'isolant thermique. Pour une protection temporaire, on peut par exemple utiliser un voile blanc, mettre en place des mesures d'ombrage, ou appliquer immédiatement après la pose une charge suffisante.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.