Wecryl 279



Descrizione del prodotto

Resina impermeabilizzante bicomponente PMMA di alta qualità. Per strati impermeabilizzanti altamente flessibili e ad elevata capacità di crack-bridging sotto strati protettivi e d'usura. Lavorazione secondo le attuali linee guida.

Caratteristiche del prodotto

- Altamente flessibile e con capacità di crack-bridging
- Resiste permanentemente alle intemperie
- Resistente a raggi UV, idrolisi, alcali
- Adesione su tutta la superficie
- Nessuna infiltrazione dietro allo strato impermeabilizzante
- Indurimento rapido
- Senza solventi

Applicazioni

Funzione e applicazione

Impermeabilizzazione continua con o senza tessuto di armatura per elementi costruttivi in calcestruzzo con crepe di separazione soggetti a sollecitazioni meccaniche ripetute sotto superfici calpestabili e carrabili o asfalto colato secondo TL / TP-BEL-B 3 e DIN 18532-6. Wecryl 279 fa parte del nuovo sistema di protezione di superfici WestWood OS 10 – 2.0

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Spessore (a 20°C)			**g/ml**	**1.12**
Temperatura dell'aria			**°C**	**+5 - +35**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+3 - +40**
Temperatura del materiale			**°C**	**+5 - +35**
Durata limite di lavorabilità (a 20°C, 2 % Wekat 900)			**Min.**	**~15**
Resistente alla pioggia (a 20°C, 2 % Wekat 900)			**Min.**	**~45**
Calpestabile/lavorabile (a 20°C, 2% Wekat 900)			**Std.**	**~1.5**
Indurimento (a 20°C, 2 % Wekat 900)			**Std.**	**~3**

Avvertenze

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2025-07-25