

BIKUPRIME EPO VIA SPEED

Descrizione del prodotto

Massa di rivestimento 2K pronta all'uso, a bassa viscosità e a base di resina epossidica. Dopo la miscelazione delle due componenti BIKUPRIME SIA EPO VIA SPEED può essere impiegato come primer, rasatura e/o sigillatura sotto impermeabilizzazioni composite per rivestimenti in asfalto su calcestruzzo (SIA 273) e primer in resina sintetica (SIA 271 / 272). Il prodotto offre un tempo di indurimento ridotto rispetto a BIKUPRIME EPO VIA.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ resistente al calore
- ✓ riempitivo di pori, cavità e fessure
- ✓ senza solventi
- ✓ tempo di indurimento ridotto

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Resina di fondo per impermeabilizzazioni bituminose composite. Adatta anche come rasatura.

Componente e utilizzo

- ✓ Esecuzione a strato singolo per impermeabilizzazioni bituminose composite secondo SIA 271 / 272
- ✓ Esecuzione a due strati sotto impermeabilizzazioni bituminose composite con rivestimento in asfalto secondo SIA 273 (VSS 40450)



Fusto	Set 25 kg Comp. A 18.75 kg Comp. B 6.25 kg
Consumo	Primer 0.3 - 0.5 kg/m ² Sigillatura 0.6 - 1.0 kg/m ²
Colore	giallognolo

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			g/cm ³	1.10
Temperatura dell'aria			°C	+ 8 a + 30
Temperatura del sottofondo			°C	+ 8 a + 30
Temperatura del materiale			°C	+ 8 a + 30
Resistenza termica			°C	~ 60
Umidità relativa dell'aria			%	≤ 80
Calpestabilità a 23 °C				~ 7
Rivestimento successivo a 23 °C				~ 7

Avvertenze

Applicazione

Durante l'applicazione e l'indurimento, la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

BIKUPRIME EPO VIA SPEED

Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Stoccaggio	Può essere conservato per min. 6 mesi in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Anwendung	Durante e dopo la lavorazione il materiale deve essere protetto dall'umidità per almeno 20 ore (a 20 °C).
