Liquide à souder

Description produit

Liquide à souder pour l'assemblage homogène et sans joint des lés de sous-couverture swisspor Difuplan Top et Difuplan Top GS 330, ainsi que pour le soudage des recouvrements de feuilles en PVC rigide des coques KISODUR.



Bidon	1 l / 5 l
Couleur	Incolore

Caractéristiques du produit

- ✓ Fluide, volatil
- ✓ Incolore
- ✓ À base de solvants

Applications

Fonction et application

Toitures en pente :

- ✓ Agent pour l'assemblage homogène et sans joint des lés de sous-couverture swisspor Difuplan Top.

KISODUR :

- ✓ Agent pour l'assemblage homogène et sans joint de feuilles en PVC rigide.

Élément de construction et utilisation

Toitures en pente :

- ✓ Liquide à souder pour recouvrements, raccords et terminaisons des lés de sous-toiture swisspor Difuplan Top.

KISODUR :

- ✓ Liquide à souder pour recouvrements des revêtements en PVC rigide des coques swisspor KISODUR.

Non adapté (liste non exhaustive)

Toitures en pente / KISODUR :

- ✗ Lé de sous couverture swisspor Difuplan
- ✗ Lé de sous-couverture swisspor Polymer
- ✗ Température de mise en œuvre < +5 °C

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique apparente			**g/cm^3**	**0.89**
Température de l'air			**°C**	**+ 5 - + 35**
Température du support			**°C**	**+ 5 - + 35**
Température du matériau			**°C**	**+ 5 - + 35**

Informations

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04

Liquide à souder

Application	La zone de recouvrement doit être sèche, propre, exempte de poussière et de particules grossières. Les salissures susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que l'huile ou la graisse, doivent être entièrement éliminées. Appliquer le liquide à souder à l'aide d'un pinceau ou, idéalement, d'un flacon-pinceau, sur la face inférieure du lé au niveau du recouvrement. Pour le collage à froid des lés de sous-couverture swisspor Difuplan Top et Difuplan Top GS 330. Applicable à partir de +5 °C. Température optimale d'application 18–20 °C. La largeur de soudage doit être ≥ 7 cm (env. deux largeurs de pinceau). Appliquer une quantité suffisante de produit, en particulier à proximité immédiate du bord. Rabattre immédiatement le lé, le maroufler légèrement avec le dos de la main, puis presser fermement la zone soudée à l'aide d'un rouleau de pression, perpendiculairement au joint et en dépassant la largeur de soudage. Pendant le temps d'évaporation du liquide à souder, l'assemblage ne doit être soumis à aucune contrainte mécanique.
Normes	Les normes en vigueur applicables à l'utilisation du produit doivent être respectées et leurs exigences appliquées rigoureusement. Les instructions de pose et de mise en œuvre de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles concernées, doivent également être observées.
Stockage	Conserver au sec et au frais, à l'abri de la chaleur, dans un local bien ventilé et dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Durée de stockage maximale : 48 mois.
Sécurité	Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être consultées et respectées.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04