Colle PUR

Description produit

Colle polyuréthane sans solvant à base d'isocyanate, destinée au collage des isolants swisspor appropriés ainsi que des lés d'étanchéité en bitume élastomère swisspor testés.



Conditionnement	6 kg
Couleur	Jaunâtre
Base	Polyuréthane

Caractéristiques du produit

- ✓ Visqueux
- ✓ Jaunâtre
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Élastique
- ✓ Résistant à la succion du vent
- ✓ Sans solvant

Applications

Fonction et application

Colle pour toiture sans solvants, destinée :

- ✓ au collage d'isolants thermiques appropriés sur le pare-vapeur
- ✓ au collage de la première couche d'étanchéité sur l'isolation thermique

Élément de construction et utilisation

Toitures plates :

- ✓ Système de toiture chaude sans couche de protection ni couche d'usure (toiture nue)
- ✓ Collage de lés d'étanchéité en bitume élastomère homologués
- ✓ Collage de matériaux isolants homologués

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Application verticale, par ex. sur les relevés, les façades et éléments similaires
- ✗ Température du support, de l'air et de mise en œuvre < +5 °C

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique apparente			**g/cm^3**	**1.12**
Température de l'air			**°C**	**+ 5 - + 20**
Température du support			**°C**	**+ 5 - + 20**
Température du matériau			**°C**	**+ 5 - + 20**

Informations

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04

Colle PUR

Application	Retirer le film de protection de la fermeture du bidon et visser la buse d'application fournie. Selon la température ambiante et la viscosité du produit, couper la buse au niveau approprié : +5 °C : couper dans la partie inférieure de la buse (grosse ouverture) +10 à +19 °C : couper dans la partie centrale de la buse (ouverture moyenne) dès +20 °C : couper dans la partie supérieure de la buse (petite ouverture) Pour une largeur d'isolant de 1 m, appliquer 3 boudins de colle en partie courante et 5 à 6 boudins dans les zones de rive et d'angle fortement exposées à la succion du vent. Diamètre des boudins de colle : 8 à 15 mm
Exigences relatives au support	Le support doit être solide, propre, exempt de poussière, d'huile et de graisse, ainsi que de tout résidu susceptible de nuire à l'adhérence. Il ne doit présenter aucune eau en surface. Les lés bitumineux talqués doivent être préalablement passés au chalumeau. Si le support est très sec, l'humidifier légèrement par une brumisation fine.
Toiture nue	Collage de l'isolation thermique sur le pare-vapeur : Partie courante : 200 g/m^2 Zones de rive et d'angle : 400 g/m^2 Collage de la 1ère couche d'étanchéité sur l'isolation thermique : Partie courante : 150 g/m^2 Zones de rive et d'angle : 300 g/m^2
Temps de séchage	De légers ajustements de position restent possibles pendant 15 à 20 minutes au maximum. Selon la température et l'humidité, la résistance initiale est atteinte après 4 à 6 heures. Le durcissement complet est atteint après 3 jours. Prendre les mesures nécessaires pour éviter tout soulèvement dû à la succion du vent.
Normes	Les normes en vigueur applicables à l'utilisation du produit doivent être respectées et leurs exigences appliquées rigoureusement. Les instructions de pose et de mise en œuvre de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles concernées, doivent également être observées.
Stockage	Conserver au frais et au sec. Durée de conservation : env. 12 mois. Après ouverture, utiliser rapidement le contenu du bidon afin d'éviter la formation d'une peau en surface. Lors des interruptions de travail, toujours refermer hermétiquement le bidon.
Sécurité	Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être consultées et respectées.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04