Bloc bitume élastomère

Description produit

Bitume élastomère en blocs destiné au collage par bitume coulé des lés d'étanchéité bitumineux ainsi qu'au collage en pleine surface du système swissporPIR Compact.

Caractéristiques du produit

- ✓ Matériau solide présenté sous forme de blocs
- ✓ Peut être fondu
- ✓ A base de bitume élastomère

Bloc	28 kg

Applications

Fonction et application

Bitume en blocs utilisé sous forme de bitume chaud fondu pour :

- ✓ Le collage par bitume coulé de lés bitumineux appropriés, utilisés comme pare-vapeur / étanchéité provisoire sur chantier ou comme première couche d'étanchéité dans le système PIR Compact
- ✓ Le collage en pleine surface des panneaux PIR Compact par bitume coulé

Élément de construction et utilisation

Toiture plate :

- ✓ Collage par bitume coulé de lés bitumineux appropriés et de panneaux PIR Compact

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Collage par bitume coulé de lés bitumineux avec un film flam

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Pénétrabilité à 25 °C		EN 1426	**°C**	**20 – 45**
Point de ramollissement Bille et Anneau		EN 1427	**°C**	**90 – 120**
Densité relative à 25 °C		EN ISO 3838		**1000 – 1100**
Point d'éclair Cleveland		EN ISO 2592	**°C**	**≥ 250**
Point de fragilité Fraass		EN 12593	**°C**	**≤ - 12**
Viscosité à 160 °C		EN 13702	**mPa. s**	**180 – 250**

Informations

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04

Bloc bitume élastomère

Normes	Les normes en vigueur applicables à l’utilisation du produit doivent être respectées et leurs exigences appliquées rigoureusement. Les instructions de pose et de mise en œuvre de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles concernées, doivent également être observées.
Sécurité	Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être consultées et respectées.

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04