Lacca bituminosa VS BASIC

Descrizione del prodotto

Imprimitura bituminosa contenente solventi a base di bitume ossidato per sottofondi cementizi in combinazione con membrane in bitume elastomero.



Fusto	25 l
Colore	nero
Base	Bitume ossidato
Consumo	300 g/m^2

Caratteristiche del prodotto

- ✓ liquida
- ✓ nera
- ✓ contiene solventi

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Imprimitura per membrane in bitume elastomero

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ Imprimitura su sottofondi cementizi

Nessuna raccomandazione

- ✗ Temperatura del sottofondo, dell'aria e di lavorazione < +5°C
- ✗ Ambienti interni

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			**g/cm^3**	**0.95**
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 5 - + 35**

Avvertenze

Applicazione
Mescolare prima dell'utilizzo (omogeneizzare); applicare a pennello, rullo, spruzzo o a spazzola; evitare la formazione di rugosità! Proseguire coi lavori unicamente dopo l'asciugatura completa.
Le membrane impermeabili devono essere posate al max. dopo 72 ore, max. 48 ore con sigillatura composita e max. 24 ore su sottofondi in metallo,previa applicazione dell'imprimitura, Tempo di asciugatura da 1 a 5 ore a seconda di condizioni meteorologiche, temperatura, sottofondo.

Sottofondo
Superficie pulita, priva di grasso e di particelle sciolte; eventuali punti danneggiati del calcestruzzo o dell'intonaco, nonché crepe e fori, devono essere riparati in precedenza.

Norme
È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.

Conservazione
In ambiente secco e fresco, protetto dal calore, in locali ben arieggiati, nella confezione originale ben chiusa: massimo 12 mesi

Sicurezza
Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04

Lacca bituminosa VS BASIC

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04