Lacca bituminosa VS 100

Descrizione del prodotto

Imprimitura bituminosa contenente solventi a base di bitumi speciali e impiegabile universalmente. Per sottofondi cementizi e raccordi e risvolti in metallo e legno in combinazione con membrane in bitume elastomero.



Fusto	10 l 25 l
Colore	nero
Base	Bitumi speciali
Consumo	150 g/m^2

Caratteristiche del prodotto

- ✓ liquida
- ✓ nera
- ✓ contiene solventi

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Imprimitura per membrane in bitume elastomero

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ Imprimitura su sottofondi cementizi
- ✓ Imprimitura per raccordi e risvolti in metallo e legno

Nessuna raccomandazione

- ✗ Temperatura del sottofondo, dell'aria e di lavorazione < +5°C
- ✗ Ambienti interni

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			**g/cm^3**	**0.89 – 0.91**
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 5 - + 35**

Avvertenze

Applicazione

Per la preparazione della lamiera osservare le linee guida delle associazioni di riferimento. Mescolare prima dell'utilizzo (omogeneizzare); applicare a pennello, rullo, spruzzo o a spazzola; evitare la formazione di rugosità! Proseguire coi lavori unicamente dopo l'asciugatura completa.
Le membrane impermeabili devono essere posate al max. dopo 72 ore, max. 48 ore con sigillatura composita e max. 24 ore su sottofondi in metallo,previa applicazione dell'imprimitura, Tempo di asciugatura a 23°C, con 50% um. rel. ca. 1 ora. Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di applicare ulteriori strati! Valori indicativi: da 2 a 4 ore a seconda di condizioni meteorologiche, temperatura, sottofondo.

Sottofondo

Superficie pulita, priva di grasso e di particelle sciolte; eventuali punti danneggiati del calcestruzzo o dell'intonaco, nonché crepe e fori, devono essere riparati in precedenza.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04

Lacca bituminosa VS 100

Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Conservazione	In ambiente secco e fresco, protetto dal calore, in locali ben arieggiati, nella confezione originale ben chiusa: massimo 12 mesi
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04