Lacca bituminosa VS 100 spray

Descrizione del prodotto

Imprimitura bituminosa spray con solventi, per l'applicazione su piccole superfici di sottofondi cementizi, in metallo e in legno in combinazione con membrane in bitume elastomero.



Fusto	0.6 l
Colore	nero
Base	Bitumi speciali
Consumo	200 g/m^2

Caratteristiche del prodotto

- ✓ spuzzabile
- ✓ nera
- ✓ facile da maneggiare senza pennello, spazzole o rulli
- ✓ consumo minimo
- ✓ asciugatura rapida
- ✓ contiene solventi

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Imprimitura per membrane in bitume elastomero

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ Imprimitura su sottofondi cementizi
- ✓ Imprimitura per raccordi e risvolti in metallo e legno

Nessuna raccomandazione

- ✗ grandi superfici
- ✗ temperatura del sottofondo, dell'aria e di lavorazione < +5°C
- ✗ ambienti interni

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			**g/cm^3**	**0.74**
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 5 - + 35**

Avvertenze

Applicazione

Stoccare a temperatura ambiente prima della lavorazione. Agitare la lattina per 1 minuto prima dell'utilizzo. Spruzzare la lacca bituminosa VS100 spray in modo uniforme sulla superficie del sottofondo inclinando la valvola di spruzzatura a una distanza di circa 25 cm. Spruzzare solo verso il basso! Se la valvola viene tenuta rivolta verso l'alto, fuoriesce solo gas propellente! Ciò può impedire lo svuotamento completo della lattina. Proseguire coi lavori unicamente dopo l'asciugatura completa del primer.

Sottofondo

Superficie pulita, priva di grasso e di particelle sciolte; eventuali punti danneggiati del calcestruzzo o dell'intonaco, nonché crepe e fori, devono essere riparati in precedenza.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04

Lacca bituminosa VS 100 spray

Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Stoccaggio	Il contenitore è sotto pressione. Tenere il contenitore al riparo dalla luce solare diretta e dalle fonti di calore. Fino a 12 mesi al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di ignizione.
Durata di conservazione	Se ancora chiuso, 12 mesi dalla data di produzione
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04