Bitumenlack VS 100

Produktbeschreibung

Universell einsetzbarer, lösemittelhaltiger Bitumen-Haftvermittler auf Basis Spezialbitumen für zementöse Untergründe sowie An- und Abschlüsse aus Metall und Holz im Zusammenhang mit Elastomerbitumenbahnen.



Gebinde	10 l 25 l
Farbe	schwarz
Basis	Spezialbitumen
Verbrauch	150 g/m^2

Produkteigenschaften

- ✓ flüssig
- ✓ schwarz
- ✓ lösemittelhaltig

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Haftvermittler für Elastomerbitumenbahnen

Bauteil und Nutzung

Flachdach

- ✓ Haftvermittler auf zemtösen Untergründen
- ✓ Haftvermittler für An – und Abschlüsse auf Metall und Holz

Keine Empfehlung

- ✗ Untergrund-, Luft und Verarbeitungstemperatur < +5°C
- ✗ Innenbereich

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			**g/cm^3**	**0.89 – 0.91**
Lufttemperatur			**°C**	**+ 5 - + 35**
Untergrundtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 35**
Materialtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 35**

Hinweise

Anwendung

Für die Blechvorbereitung sind die Richtlinien der massgebenden Verbände zu berücksichtigen.
vor Gebrauch mischen (homogenisieren), Auftrag durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Bürsten, Lachenbildung vermeiden! Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen
Dichtungsbahnen müssen max. 72 Stunden, im Verbund max. 48 Stunden und auf Metalluntergründe max. 24 Stunden nach Auftragen des Haftvermittlers appliziert werden
Staubtrockenzeit bei 23°C, 50%rel. Feuchtigkeit ca. 1 Stunde. Vollständige Durchtrocknung vor Verarbeitung weiterer Schichten unbedingt beachten! Richtwerte: 2 bis 4 Stunden je nach Witterung, Temperatur, Untergrund.

Untergrund

Sauber, fettfrei, keine losen Bestandeile, schadhafte Beton- oder Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04

Bitumenlack VS 100

Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	trocken und kühl, vor Hitze geschützt, in gut durchlüfteten Räumen, im Originalgebinde luftdicht verschlossen max. 12 Monate
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04