Colla poliuretanica per tetti

Descrizione del prodotto

Colla poliuretanica a base di isocianato priva di solventi. Per l'incollaggio di materiali isolanti swisspor idonei e membrane swisspor in bitume elastomero approvate.



Fusto	6 kg
Colore	giallognolo
Base	Poliuretano

Caratteristiche del prodotto

- ✓ viscoso
- ✓ giallognolo
- ✓ pronto all'uso
- ✓ elastico
- ✓ resistente al risucchio del vento
- ✓ senza solventi

Applicazioni

Funzione e applicazione

Colla per tetti priva di solventi per:

- ✓ per l'incollaggio di materiali isolanti idonei sulla barriera vapore
- ✓ per l'incollaggio del primo strato impermeabilizzante sopra l'isolamento termico

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ Sistema a tetto caldo senza strato protettivo e di usura (tetto nudo)
- ✓ Incollaggio di membrane in bitume elastomero approvate
- ✓ Incollaggio di materiali isolanti idonei

Nessuna raccomandazione

- ✗ Applicazione in verticale come su risvolti, facciate e simili
- ✗ Temperatura del sottofondo, dell'aria e di lavorazione < +5°C

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			**g/cm^3**	**1.12**
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 20**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 20**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 5 - + 20**

Avvertenze

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04

Colla poliuretanica per tetti

Applicazione	Esportare la pellicola protettiva nel coperchio del contenitore e avvitare il beccuccio fornito. Tagliare il beccuccio in base alla temperatura dell'ambiente e alla viscosità. +5°C nella parte inferiore (apertura grande) +10 - + 19°C nella parte intermedia (apertura media) + 20°C nella parte superiore (apertura piccola) Applicare 3 strisce di collante per 1 m di superficie del termoisolante, 5-6 strisce ai bordi e agli angoli nelle zone soggette a forte vento Diametro delle strisce 8 – 15 mm
Requisiti del sottofondo	Solido, pulito, privo di polvere, privo di olio e di grasso, senza residui che possono causare distacchi. Nessuna acqua in superficie; le membrane bituminose talcate devono prima essere sfiammate; in caso di sottofondo molto secco, inumidirlo nebulizzando delicatamente con dell'acqua
Tetto nudo	Incollaggio dell'isolamento termico sulla superficie della barriera vapore 200 g/m^2, bordi e angoli 400 g/m^2 Incollaggio del 1° strato sull'isolamento termico: superficie 150 g/m^2, bordi e angoli 300 g/m^2
Tempi di asciugatura	Entro 15-20 min. è ancora possibile effettuare piccoli aggiustamenti di posizione. La resistenza iniziale viene raggiunta entro le 4-6 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità. Asciugatura completa dopo 3 giorni. (Prendere precauzioni per evitare il sollevamento causato dal vento)
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Stoccaggio	Stoccare al fresco e all'asciutto fino a ca. 12 mesi. I contenitori aperti devono essere utilizzati entro breve tempo, altrimenti si forma una pellicola. Chiudere ermeticamente i contenitori durante le pause di lavorazione.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-11-04