PUR-Dachkleber

Produktbeschreibung

Lösemittelfreier Polyurethankleber auf Basis Isocyanat für die Verklebung von geeigneten swisspor Dämmstoffen sowie geprüfter swisspor Elastomerbitumenbahmen.



Gebinde	6 kg
Farbe	gelblich
Basis	Polyurethan

Produkteigenschaften

- ✓ dickflüssig
- ✓ gelblich
- ✓ verbrauchsfertig
- ✓ elastisch
- ✓ windsogstabil
- ✓ lösemittelfrei

Anwendungen

Funktion und Anwendung

lösemittelfreier Dachkleber für:

- ✓ Verklebung von geeigneter Wärmedämmung auf Dampfbremse
- ✓ Verklebung von 1. Abdichtungslage auf Wärmedämmung

Bauteil und Nutzung

Flachdach

- ✓ Aufbau Warmdach ohne Schutz- und Nutzschichten (Nacktdach)
- ✓ Verklebung geprüfter Elastomerbitumenbahnen
- ✓ Verklebung geprüfter Dämmstoffe

Keine Empfehlung

- ✗ Anwendung vertikal wie, Aufbordungen, Fassaden und dgl.
- ✗ Untergrund-, Luft und Verarbeitungstemperatur < +5°C

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			**g/cm³**	**1.12**
Lufttemperatur			**°C**	**+ 5 - + 20**
Untergrundtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 20**
Materialtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 20**

Hinweise

Anwendung

Schutzfolie im Gebindeverschluss entfernen und mitgelieferte Auslaufdüse aufschrauben. Je nach Umgebungstemperatur die Auslaufdüse viskositätsgerecht aufschneiden.
+5°C im unteren Bereich (grosse Öffnung)
+10 - + 19°C im mittleren Bereich (mittlere Öffnung)
+ 20°C im oberen Bereich (kleine Öffnung)
Auf 1 m Dämmstoffbreite sind in der Fläche 3 Raupen, im stark windsogbelasteten Rand- und Eckbereich 5-6 Raupen aufzutragen
Raupendurchmesser 8 – 15 mm

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04

PUR-Dachkleber

Untergrundanforderung	Fest, sauber, staubfrei, öl und fettfrei, ohne trennend wirkende Rückstände. Kein Oberflächenwasser, talkumierte Bitumenbahnen sollten vorher abgeflämmt werden, bei sehr trockenem Untergrund durch feines benebeln von Wasser anfeuchten
Nacktdach	Verklebung von Wärmedämmung auf Dampfbremse Fläche 200 g/m^2, Rand- und Eckbereich 400 g/m^2 Verklebung 1. Lage auf Wärmedämmung: Fläche 150 g/m^2, Rand- und Eckbereich 300 g/m^2
Trocknungszeiten	Bis maximal 15- 20 Minuten sind noch kleinere Lagesicherung möglich. Je nach Temperatur und Feuchtigkeit ist die Anfangsfestigkeit innerhalb von von 4 -6 Stunden erreicht. Komplette Aushärtung nach 3 Tagen. (Vorkehrungen gegen abheben infolge Windsog treffen)
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	Kühl und trocken lagern, ca. 12 Monate haltbar, angebrochene Gebinde sind kurzfristig zu verarbeiten, da sonst Hautbildung eintritt, bei Arbeitspausen Gebinde stets luftdicht verschliessen.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04