

BIKUTEC V60

Produktbeschreibung

Trennlage aus Elastomerbitumen mit Trägereinlage aus Glasvlies.
Oberseite sowie Unterseite mit Talk-Sand-Gemisch.

Produkteigenschaften

- ✓ lose verlegbar
- ✓ Wärmestandfestigkeit ≥ 60 °C
- ✓ S_D -Wert ~ 100 m

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Zwischen- oder Trennlage in mehrlagigen Abdichtungssystemen

Bauteil und Nutzung

- ✓ Flachdach

Keine Empfehlung

- ✗ Dampfbremse / Bauzeitabdichtung und Abdichtung



Rolle	10 x 1.0 m
Dicke	2.0 mm ($\pm 10\%$)
Flächenbezogene Masse	2.4 kg/m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bezeichnung nach SIA		SIA 281		EV2.0 ts,ts
Sichtbare Mängel		EN 1850-1		keine
Geradheit		EN 1848-1	mm/10m	E
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft längs		EN 12311-1	N/50 mm	250 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft quer		DIN EN ISO 527-3:2019-02	N/15 mm	200 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung längs		EN 12311-1	%	2 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung quer		EN 12311-1	%	2 ($\pm 15\%$)
Kaltbiegeverhalten		EN 1109	°C	≤ 5
Wärmestandfestigkeit		EN 1110	°C	≥ 60
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	EN 1931	m	100

Hinweise

Lagerung	Material vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Regen und Schnee schützen. Dichtungsbahnen stehend und auf ebenem Untergrund lagern, Paletten nicht übereinanderstellen.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.