BIKUPONTE VIA

Descrizione del prodotto

Telo impermeabile di alta qualità in bitume elastomero, resistente a asfalto fuso o miscela bituminosa, con tessuto d'armatura in poliestere-poliammide e rete in fibra di vetro., Lato superiore con miscela di sabbia talcata, lato inferiore con film sfiammabile.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Saldabile
- ✓ Lato inferiore con film sfiammabile
- ✓ Resistenza al calore ≥100 °C
- ✓ Valore S_D ~250 m
- ✓ Resistente a asfalto fuso (MA) e miscela bituminosa (AC)

Rotolo	8 x 1.00 m
Spessore	5.0 (±5%)
Grammatura	5.8 kg/m²

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Impermeabilizzazione monostrato sopra sottostrutture rigide (calcestruzzo) sotto asfalto fuso o miscela bituminosa

Componente e utilizzo

- ✓ Ponti, piani carrabili degli autosili

Nessuna raccomandazione

- ✗ Superfici non carrabili

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Classificazione		SIA 281		**EP5.0 ts, flam MA/AC**
Applicazione secondo SIA		SIA 270		**C1, C2**
Difetti visibili		EN 1850-1		**nessuno**
Dichiarazione				**CE**
Rettilineità		EN 1848-1		**E**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3(cr)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**N/50 mm**	**1000 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**N/50 mm**	**800 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**%**	**30 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**%**	**30 (±15%)**
Resistenza all'urto		EN 12691	**mm**	**1500**
Stabilità dimensionale		EN 1107-1	**%**	**≤0.4**

Avvertenze

Caratteristiche tecniche testato come da SN EN 14695

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06

BIKUPONTE VIA

Indicazioni di utilizzo	Trattamento del sottofondo secondo la norma SIA 271: 2021 cifra 2.2.1.3 tabella 1 Applicare su tutta la superficie saldando sul sottofondo pretrattato o sullo strato inferiore.
Stoccaggio	Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve. Stoccare i teli impermeabili in verticale e su una superficie piana. Non impilare le palette.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Principi di lavorazione	Può essere saldato in un unico strato e su tutta la superficie di un sottofondo rigido e pretrattato (calcestruzzo).

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06