BIKUTOP EP4 flam

Descrizione del prodotto

Strato superiore in bitume elastomero con tessuto d'armatura in poliestere. Lato superiore con miscela di sabbia talcata, lato inferiore con punti in sabbia talcata e film sfiammabile.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Incollabile e saldabile
- ✓ Lato inferiore con film sfiammabile e punti in sabbia talcata
- ✓ Resistenza al calore ≥100 °C
- ✓ Valore S_D ~200 m

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Strato superiore per impermeabilizzazioni a 2 strati
- ✓ 1° strato impermeabilizzante per impermeabilizzazioni a 2 strati su calcestruzzo armato e profili portanti per tetti

Componente e utilizzo

- ✓ Tetto piano calpestabile, non calpestabile

Nessuna raccomandazione

- ✗ Strato superiore per tetto piano inverdito
- ✗ Strato superiore per tetto piano senza strato praticabile e di protezione
- ✗ Strato superiore per bordature senza rivestimento

Rotolo	8 x 1.00 m
Spessore	4.0 mm (±5%)
Grammatura	4.7 kg/m²

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Classificazione		SIA 281		**EP4.0 ts,flam**
Applicazione secondo SIA		SIA 270		**A1,B1.1,D**
Difetti visibili		EN 1850-1		**nessuno**
Dichiarazione				**CE**
Rettilineità		EN 1848-1		**E**
Tenuta all'acqua	Procedimento B	EN 1928 Procedimento B	**B = Tipo T**	**E**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3 (cr)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**N/50 mm**	**850 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**N/50 mm**	**600 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**%**	**22 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**%**	**22 (±15%)**
Resistenza all'urto		EN 12691	**mm**	**1250**
Resistenza al carico statico		EN 12730	**kg**	**20**
Stabilità dimensionale		EN 1107-1	**%**	**≤ 0.4**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06

BIKUTOP EP4 flam

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Comportamento a flessione alle basse temperature		EN 1109	**°C**	**≤ -20**
Scorrevolezza alle alte temperature		EN 1110	**°C**	**≥ 100**
Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo	s	EN 1931	**m**	**200**

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo

Processo di colata e srotolamento:, Temperatura di materiale, sottofondo e aria min. +5 °C
Trattamento del sottofondo secondo la norma SIA 271: 2021 cifra 2.2.1.3 tabella 1
Non adatto a bordi e risvolti liberamente esposti alle intemperie secondo la norma SIA 271:2021 2.8.1.8
Non adatto a tetti senza strato praticabile e di protezione secondo le linee guida basate sulla norma SIA 271:2021 5.9.6.
La compatibilità tra membrane in bitume polimero e prodotti contenenti ibridi o simili deve essere chiarita in anticipo con il rispettivo produttore o fornitore.

Stoccaggio

Stoccare i teli impermeabili in verticale e su una superficie piana. Non impilare le palette.

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06