BIKUTOP LL RENO

Descrizione del prodotto

Strato superiore di alta qualità in bitume elastomero, resistente alle radici, con tessuto d'armatura in poliestere. Lato superiore ardesiato grigio chiaro, lato inferiore con strisce sfiammabili per la decompressione del vapore acqueo.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Saldabile
- ✓ Lato superiore ardesiato grigio chiaro
- ✓ Lato inferiore con strisce sfiammabili per la decompressione del vapore acqueo
- ✓ Resistenza al calore ≥120 °C
- ✓ Valore S_D ~250 m
- ✓ Antiradice

Rotolo	7 x 1.10 m
Spessore	5.3 mm (±5%)
Grammatura	6.1 kg/m²

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Membrana per ristrutturazioni su impermeabilizzazioni bituminose preesistenti ma intatte.

Componente e utilizzo

- ✓ Tetto piano inverdito, con ghiaia, calpestabile

Nessuna raccomandazione

- ✗ Strato superiore per tetto piano senza strato praticabile e di protezione

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Classificazione		SIA 281		**EP5.3 a,flam WF**
Difetti visibili		EN 1850-1		**nessuno**
Dichiarazione				**CE**
Rettilineità		EN 1848-1		**E**
Tenuta all'acqua	Procedimento B	EN 1928 Procedimento B	**B = Tipo T**	**E**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3 (cr)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**N/50 mm**	**1000 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**N/50 mm**	**1000 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, lungo		EN 12311-1	**%**	**25 (±15%)**
Allungamento massimo di rottura, trasversale		EN 12311-1	**%**	**25 (±15%)**
Resistenza all'urto		EN 12691	**mm**	**700**
Resistenza al carico statico		EN 12730	**kg**	**20**
Resistenza alle radici		EN 13948		**E**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06

BIKUTOP LL RENO

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Stabilità dimensionale		EN 1107-1	**%**	**≤ 0.4**
Comportamento a flessione alle basse temperature		EN 1109	**°C**	**≤ -30**
Scorrevolezza alle alte temperature		EN 1110	**°C**	**≥ 120**
Invecchiamento artificiale sotto sollecitazione continua (temperatura)		EN 1296	**°C**	**≥ 120 (-10°C)**
Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo	s	EN 1931	**m**	**250**

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo	Sovrapposizione del giunto di testa ≥ 20 cm.
Stoccaggio	Stoccare i teli impermeabili in verticale e su una superficie piana. Non impilare le palette.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06