# BIKUTOP LL SPEED

## Descrizione del prodotto

Telo per strato superiore in bitume elastomero di alta qualità con armatura in poliestere. Lato superiore ardesiato grigio chiaro, lato inferiore con film sfiammabile.



## Caratteristiche del prodotto

- ✓ Saldabile
- ✓ Lato superiore ardesiato grigio chiaro
- ✓ Resistenza al calore ≥120 °C
- ✓ Valore $S_D$ ~250 m

| | |
|---|---|
| **Rotolo** | 8 x 1.10 m |
| **Spessore** | 4.2 mm (±5%) |
| **Grammatura** | 4.6 kg/m² |

## Applicazioni

**Funzione e applicazione**

- ✓ Strato superiore per impermeabilizzazioni a 2 strati con ghiaia o calpestabile
- ✓ Strato superiore per impermeabilizzazioni a 2 strati senza strato praticabile e di protezione

**Componente e utilizzo**

- ✓ Tetto piano con ghiaia, calpestabile, senza strato praticabile e di protezione

**Nessuna raccomandazione**

- ✗ Strato superiore per tetti piani inverditi

## Valori tecnici

| Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
|---|---|---|---|---|
| **Classificazione** | | SIA 281 | | **EP4.2 a,flam** |
| **Applicazione secondo SIA** | | SIA 270 | | **A1,A2,A3,B1,1** |
| **Difetti visibili** | | EN 1850-1 | | **nessuno** |
| **Dichiarazione** | | | | **CE** |
| **Rettilineità** | | EN 1848-1 | | **E** |
| **Tenuta all'acqua** | Procedimento B | EN 1928 Procedimento B | **B = Tipo T** | **E** |
| **Reazione al fuoco** | | EN 13501-1 | | **E** |
| **Gruppo di reazione al fuoco** | | AICAA | | **RF3 (cr)** |
| **Allungamento massimo di rottura, lungo** | | EN 12311-1 | **N/50 mm** | **1200 (±15%)** |
| **Allungamento massimo di rottura, trasversale** | | EN 12311-1 | **N/50 mm** | **1000 (±15%)** |
| **Allungamento massimo di rottura, lungo** | | EN 12311-1 | **%** | **25 (±15%)** |
| **Allungamento massimo di rottura, trasversale** | | EN 12311-1 | **%** | **25 (±15%)** |
| **Resistenza all'urto** | | EN 12691 | **mm** | **800** |
| **Resistenza al carico statico** | | EN 12730 | **kg** | **20** |
| **Stabilità dimensionale** | | EN 1107-1 | **%** | **≤ 0.4** |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06

# BIKUTOP LL SPEED

| Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
|---|---|---|---|---|
| **Comportamento a flessione alle basse temperature** | | EN 1109 | **°C** | **≤ -30** |
| **Scorrevolezza alle alte temperature** | | EN 1110 | **°C** | **≥ 120** |
| **Invecchiamento artificiale sotto sollecitazione continua (temperatura)** | | EN 1296 | **°C** | **≥ 120 (-10°C)** |
| **Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo** | s | EN 1931 | **m** | **200** |

## Avvertenze

**Indicazioni di utilizzo**
Applicare su tutta la superficie saldando sullo strato inferiore.
La compatibilità tra membrane in bitume polimero e prodotti contenenti ibridi o simili deve essere chiarita in anticipo con il rispettivo produttore o fornitore.

**Stoccaggio**
Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve.
Stoccare i teli impermeabili in verticale e su una superficie piana. Non impilare le palette.

**Note**
Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

**Tolleranze**
Flessione a freddo
Applicazione al di sopra dei 1000 m.s.l.m. ≤20 °C o meno a seconda dell'oggetto.

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-06