# BIKUTEC V60

## Description produit

Couche de séparation en bitume élastomère avec armature en voile de fibres de verre. Face supérieure et inférieure talqué - sablé.



## Caractéristiques du produit

- ✓ Pose libre
- ✓ Résistance au fluage à température élevée ≥60 °C
- ✓ Valeur $S_D$ ~100 m

## Applications

**Fonction et application**

- ✓ Couche intermédiaire ou de séparation dans les systèmes d'étanchéité multicouches

**Élément de construction et utilisation**

- ✓ Toiture plate

**Non adapté (liste non exhaustive)**

- ✗ Pare-vapeur / étanchéité provisoire pendant la construction et étanchéité finale

| | |
|---|---|
| **Rouleau** | 10 x 1.0 m |
| **Epaisseur** | 2.0 mm (±10%) |
| **Masse surfacique** | 2.4 kg/m² |

## Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Symbole | Norme | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| **Dénomination** | | SIA 281 | | **EV2.0 ts,ts** |
| **Défauts apparents** | | EN 1850-1 | | **aucune** |
| **Rectitude** | | EN 1848-1 | | **E** |
| **Comportement au feu** | | EN 13501-1 | | **E** |
| **Groupe de comportement au feu** | | AEAI | | **RF3 (cr)** |
| **Propriété en traction longitudinale : force maximale** | | EN 12311-1 | **N/50 mm** | **250 (±15%)** |
| **Propriété en traction transversale : force maximale** | | DIN EN ISO 527-3:2019-02 | **N/15 mm** | **200 (±15%)** |
| **Propriété en traction longitudinale : allongement à la force à la rupture** | | EN 12311-1 | **%** | **2 (±15%)** |
| **Propriété en traction transversale : allongement à la force à la rupture** | | EN 12311-1 | **%** | **2 (±15%)** |
| **Comportement à la flexion à basse température** | | EN 1109 | **°C** | **≤ 5** |
| **Résistance au fluage à température élevée** | | EN 1110 | **°C** | **≥ 60** |
| **Epaisseur d'une couche d'air équivalente** | s | EN 1931 | **m** | **100** |

## Informations

**Stockage**

Protéger le matériel des rayons directs du soleil, de la chaleur, de la pluie et de la neige. Stocker les lés d'étanchéité debout et sur un sol plat, ne pas superposer les palettes.

**swisspor Romandie SA**
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

**Vente + Administration**
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

**Support technique**
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-10-28

# BIKUTEC V60

| | |
|---|---|
| **Informations** | Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées. |

**swisspor Romandie SA**
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

**Vente + Administration**
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

**Support technique**
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-10-28