TOPLINE Colle et enduit périmétrique 2K

Description produit

Enduit bitumineux épais bicomposant, sans solvant, renforcé de fibres et modifié aux polymères, à base d'émulsion de bitume. Destiné à l'étanchéité extérieure durable et flexible des ouvrages en contact avec le terrain, en présence d'humidité du sol et d'eau sans pression, ainsi qu'au collage de panneaux d'isolation périmétrique. Avec composant en poudre supplémentaire à incorporer au mélange.



Caractéristiques du produit

- ✓ Pâteux
- ✓ Renforcé de fibres et modifié aux polymères
- ✓ Applicable à la spatule ou par projection
- ✓ Flexible et apte à ponter les fissures
- ✓ Sans solvant

Bidon	30 kg Composant A = 24 kg Composant B = 6 kg
Consommation	Enduit bitumineux épais 4.5 - 6.5 kg/m^2 Colle pour isolation périmétrique 1.5 - 4.0 kg/m^2
Base	Émulsion de bitume

Applications

Fonction et application

Enduit bitumineux épais ou colle pour panneaux d'isolation périmétrique dans les zones en contact avec le terrain.

Élément de construction et utilisation

Murs contre terre :

- ✓ Étanchéité extérieure flexible des ouvrages contre l'humidité du sol et l'eau sans pression
- ✓ Égalisation des irrégularités < 5 mm par ratissage
- ✓ Colle pour isolation périmétrique, par points ou sur toute la surface (SIA 272)

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Enduit bitumineux épais en présence d'eau sous pression (pression hydrostatique)
- ✗ Ratissage pour irrégularités > 5 mm
- ✗ Température du support, de l'air et de mise en œuvre < +5 °C ou > +30 °C
- ✗ Collage d'isolation intérieure et de systèmes d'isolation thermique extérieure (ITE)

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique apparente			**g/cm^3**	**1.1**
Température de l'air			**°C**	**+ 5 - + 30**
Température du support			**°C**	**+ 5 - + 30**
Température du matériau			**°C**	**+ 5 - + 30**
Résistance à la pluie			**Heures**	**≥ 5**

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04

TOPLINE Colle et enduit périmétrique 2K

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Durcissement complet / Résistance aux sollicitations			**Jours**	**≥ 2**

Informations

Application	Collage de panneaux d'isolation périmétrique en XPS et EPS. L'enduit fraîchement appliqué doit être protégé de la pluie et d'un fort rayonnement solaire. Épaisseur de couche humide : 4,5 à 6,5 mm Épaisseur de couche sèche : 3,1 à 4,7 mm
Temps de séchage	2 jours ou plus, selon l'humidité de l'air, la température, l'épaisseur de la couche et le support.
Nettoyage	Nettoyer le produit frais à l'eau et, après durcissement, avec un nettoyant pour bitume.
Normes	Les normes en vigueur applicables à l'utilisation du produit doivent être respectées et leurs exigences appliquées rigoureusement. Les instructions de pose et de mise en œuvre de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles concernées, doivent également être observées.
Stockage	Au frais, au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil, se conserve au moins 6 mois.
Instructions de pose	Se référer aux instructions de pose disponibles sur swisspor.ch.
Sécurité	Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être consultées et respectées.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04